

# LIST S TECHNICKÝMI ÚDAJI – protipožární desky THERMAX®



## POPIS PRODUKTU:

Protipožární desky **THERMAX® SL** jsou vhodné zejména pro velké, samonosné a dekorativní zpracování. Charakterizované obzvláště snadným a čistým opracováním. Desky **THERMAX® SL** jednoduše povrchově

upravíte barvou, papírem, vysokotlakým laminátem, dýhou nebo keramickým obkladem.

Odřezky desek **THERMAX® SL** jsou zcela zdravotně neškodné a jsou recyklovatelné.



## THERMAX® SL

### Technická Specifikace\*

Klasifikace (EN 13501-1)	A1
Standardní formát, příp. na vyžádání	1900 x 1200 mm / 2500 x 1200 mm
Objemová hmotnost (EN 12467 - 7.3.1)	520 kg/m <sup>3</sup> (± 10%)
Tloušťka, příp. na vyžádání	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 mm
Tolerance tloušťky (EN 12467 - 7.2.3.2)	± 0,5 mm
Tolerance formátu (EN 12467 - 7.2.3.1)	± 2,0 mm
Pevnost v ohybu (EN 12467 - 7.3.1)	1,3 N/mm <sup>2</sup>
Pevnost v tlaku (vnitřní)	4 N/mm <sup>2</sup>
Šroubový test, čelo desky (vnitřní - dle EN 320)	200 N
Šroubový test, plocha desky (vnitřní - dle EN 320)	200 N
Zbývající vlhkost (ze závodu) (EN 322)	2 – 6 %

\*\* Uvedené hodnoty jsou vždy závislé na konkrétní hustotě a poskytují minimální nebo průměrné hodnoty výroby. Bezpečnostní list a manuál jsou k dispozici na vyžádání. Všechna technická data jsou způsobena změnami a doplňky.

Pokud jsou pro určité aplikace nezbytné určité vlastnosti, je nejlepší kontaktovat nás. Neustále rozšiřujeme náš stavební program. Další informace naleznete na adrese [www.thermax.eu](http://www.thermax.eu)

### Produktové informace

Číslo artiklu Formát 1900 x 1200	Číslo artiklu Formát 2500 x 1200	Tloušťka desky	Plošná hmotnost (cca)	Desky/paleta
217.514	271.683	20 mm	10,4 kg/m <sup>2</sup>	45 ks
217.544	272.143	25 mm	13,0 kg/m <sup>2</sup>	36 ks
217.559	270.744	30 mm	15,6 kg/m <sup>2</sup>	30 ks
217.577	217.572	35 mm	18,2 kg/m <sup>2</sup>	26 ks
217.586	271.793	40 mm	20,8 kg/m <sup>2</sup>	22 ks
272.374	272.375	45 mm	23,4 kg/m <sup>2</sup>	20 ks
217.602	270.695	50 mm	26,0 kg/m <sup>2</sup>	18 ks
272.385	271.435	55 mm	28,6 kg/m <sup>2</sup>	16 ks

### Oblasti použití

Protipožární desky **THERMAX®** jsou vhodné na výrobu stavebních dílů určených na protipožární ochranu stavebních konstrukcí v mnohých oblastech pozemního stavitelství, vnitřní výstavby a průmyslu.

**THERMAX®** nabízí trvalé produkty s dobrou perspektivou v oblasti protipožární ochrany.



Mineralka d.o.o., NL Austria  
Nordlandstrasse 1, A-3300 Amstetten

T +43.7472.685 66 0  
F +43.7472.685 66 20

Navštivte nás  
[www.thermax.cz](http://www.thermax.cz)

Obsah tohoto katalogu a informace byly poskytnuty v dobré víře, s výjimkou odpovědnosti. Neuplatňují nárok na úplnost. Obsah je poskytován jako pomoc uživatelům produktů Mineralky a dalším prodejčům, kteří jsou plně zodpovědní za jejich činnost. Ustanovení v oficiálním dokumentu jsou pro uživatele právně závazná.