


DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX® SL** sont de grande taille, autoportants et se caractérisent par un traitement particulièrement facile et propre.

Les panneaux de protection contre l'incendie **THERMAX®** sont recyclables.

THERMAX® **SL**

Classification de réaction au feu (EN 13501-1)	A1
Densité (EN 1602)	520 kg/m³ (± 15 %)
Dimensions standard ou sur demande	1900 x 1200 mm, 2500 x 1200 mm
Tolérance dimensionnelle	± 2,0 mm
Épaisseur standard ou sur demande	20, 25, 30, 35**, 40, 45**, 50**, 55** mm
Tolérance d'épaisseur	± 0,5 mm
Résistance à la flexion (EN 12809 Var.B)	1,3 MPa
Résistance à l'arrachement des vis (EN 320)	200 N
Résistance à l'arrachement des vis (EN 320)	200 N
Humidité résiduelle (départ usine) (EN 322)	2 – 6

* Les valeurs indiquées dépendent toujours de la densité particulière et correspondent aux valeurs minimales ou moyennes de la production. La fiche de données de sécurité et le manuel sont disponibles sur demande. Toutes les données techniques sont susceptibles d'être modifiées ou complétées.

** Ces épaisseurs sont également disponibles avec le marquage CE. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Informations sur le produit

Épaisseur	Poids (env.)	Planches / palette
20 mm	10,4 kg/m²	45 pièces
25 mm	13,0 kg/m²	36 pièces
30 mm	15,6 kg/m²	30 pièces
35 mm	18,2 kg/m²	26 pièces
40 mm	20,8 kg/m²	22 pièces
45 mm	23,4 kg/m²	20 pièces
50 mm	26,0 kg/m²	18 pièces
55 mm	28,6 kg/m²	16 pièces

Domaines d'application

Les panneaux de protection incendie **THERMAX®** conviennent à la fabrication d'éléments de construction destinés à la protection incendie structurelle de tous les espaces dans les bâtiments, les intérieurs et l'industrie. **THERMAX®** propose des produits durables et tournés vers l'avenir pour la protection contre l'incendie.

Si certaines caractéristiques sont essentielles pour certaines applications, il est préférable de nous contacter. Nous élargissons constamment notre gamme de produits de construction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.thermax.eu.



Mineralka d.o.o., NL Autriche
A-3300 Amstetten

T + 43 . 7472 . 685 66 0
F + 43 . 7472 . 685 66 20

Venez nous rendre
visite
www.thermax.eu